

SOLDADURA BLANDA WÜRTH



Trabajos de metal No. 1:

- Estaño para electrónica.
- 60/40 estaño según DIN 1707.
- Con 5 hilos continuos de decapante según F-SW 26 DIN 8511.
- Soldadura no oxidante.
- Suelda a bajas temperaturas por la rápida fluidez del medio de soldadura.

Trabajos de metal No. 2:

- 40/60 estaño/plomo según DIN 1707.
 - No contiene cloruro de Zinc.
 - Con 4 hilos continuos de decapante según F-SW 26 DIN 8511.
 - Proceso de temperatura: 280°C.
 - Rango de fusión: 183°C - 233°C.
 - Para hierro, cobre, níquel, latón Zinc.
- (No indicado para uniones eléctricas y aluminio).

| Descripción | Ø bobina | Ø alambre | Peso bobina | Art. No. | U/E |
|-------------------------|----------|-----------|-------------|------------------|-----|
| Trabajos de metal No. 1 | 44 mm | 1,0 mm | 250 grs. | 20987 111 | 1 |
| Trabajos de metal No. 2 | 77 mm | 2,0 mm | 1.000 grs. | 20987 122 | 1 |